RESISTOSEAL MC/TM

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ
WATERPROOFING SOLUTIONS
www.resisto.ca

ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE
110124RCAN1F
(annule et remplace ---)

DESCRIPTION

L'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** est un enduit épais et homogène à base de bitume élastomère, de solvants volatiles et de pigments d'aluminium réfléchissants. Il restaure et protège de la corrosion les surfaces métalliques : toitures, bardage, réservoirs, conduites d'eau, etc. Grâce à ses pigments d'aluminium, l'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** peut être exposé aux rayons UV et offre une apparence attrayante.

Ce produit peut également être utilisé pour régénérer d'anciennes toitures d'asphalte traditionnelles.

S'applique sur une surface sèche et propre. Ne pas appliquer par temps de pluie, quand il y a risque de condensation ou à une température inférieure à 0 °C (32 °F). En utilisation intérieure, prévoir une ventilation suffisante.

PROPRIÉTÉS

Produit rencontre ou excède la norme ASTM D2824

Propriétés	*ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM*	
Couleur	Aluminium	
Masse volumique	1,2 kg/L	10 lb/gal US
Point d'éclair, ASTM D93	30 °C	86 °F
Fluage à 95 °C, inclinaison 45°, 24 heures	Aucun	
Vieillissement artificiel	Pas d'altération visible	
Résistance au gel	Bonne	
Teneur en solides	64%	
Temps de séchage	24 heures par couche	
(Valeurs nominales)		

CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION

- Contenants de 3 L (0,8 gal US) et 18 L (4,75 gal US).

Consommation indicative :

- Surface unie : 0,2 à 0,3 L/m² (0,5 à 0,75 gal US/100 pi²) par couche.
- Surface rugueuse, poreuse ou crevassée : jusqu'à 0.5 L/m² (1,25 gal US/100 pi²) par couche.

MODE D'EMPLOI

1. Bien mélanger l'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser une perceuse munie d'un agitateur vu la viscosité du produit.
2. Nettoyer et assécher le support. Si la surface à traiter est fissurée ou percée à certains endroits, nettoyer la surface, appliquer l'**APPRÊT EXTÉRIEUR RESISTO** et réparer avec la **MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM**.
3. Appliquer l'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** à raison d'une ou deux couches, selon l'état des surfaces et l'effet désiré, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou par pulvérisation.

Recommandations pour la pulvérisation :

- Il est important de très bien brasser le produit avant de commencer l'application, et périodiquement durant l'application.
- On recommande un équipement de type « Airless » capable de développer une pression de 3000 PSI, équipé d'un boyau de ¼ pouce de diamètre et d'une buse à diamètre d'orifice de 19 à 25 mil.
- Au besoin, on peut diluer le produit avec un diluant de type xylène ou autre type de diluant. Ne pas utiliser plus de 10 % de diluant. Une dilution plus importante diminue la protection contre la corrosion.

Important : Nettoyer le pulvérisateur dès la fin de l'application avec un diluant à peinture.

F-RS-012.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.

RESISTO SEAL MC/TM

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ
WATERPROOFING SOLUTIONS
www.resisto.ca

ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE
110124RCAN1F
(annule et remplace ---)

INDICATIONS PARTICULIÈRES

L'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** peut être appliqué sur un support déjà peint. Cependant, après avoir appliqué l'enduit, il est déconseillé de le peindre.

ENTREPOSAGE

- Durée : 5 ans en emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.
- Peut supporter des températures d'entreposage inférieures à 0 °C (32 °F).
- Température maximale d'entreposage : 40 °C (104 °F).

PRÉCAUTIONS

L'**ENDUIT A TOITURE ALUMINIUM** est un produit inflammable.

À conserver à l'abri du soleil et éloigné de toute flamme. Pendant l'emploi, aucune source d'ignition ne doit être présente. Après application, ne pas approcher de la flamme avant l'élimination des solvants. Ne pas fumer pendant l'emploi. Nocifs si inhalation, contact avec la peau et ingestion. En local fermé, bien aérer, par ventilation forcée si nécessaire et prévoir une surveillance depuis l'extérieur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Pour plus de détails, consulter la fiche signalétique.

F-RS-012.indd

SYSTÈME QUALITÉ ISO 9001 QUALITY SYSTEM

SYSTÈME ENVIRONNEMENT ISO 14001 ENVIRONMENT SYSTEM

NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.